

AGLAIA FOLYÉKONY VIASZ

Folyékony, gépi felhordásra is alkalmas természetes viasz, amit elsősorban előkezelt fafelületekre, leginkább fapadlók és parketták, de parafapadló és kőcsempe kezelésére is használhatunk. Kizárólag természetes alapanyagokból készül.



Alkalmazási terület:

Az AGLAIA FOLYÉKONY VIASZ olajozott parketták, parafák és kőcsempék kezelésére szolgáló, lépésálló, jó illatú viasz készítmény.

Száradás és polírozás után szolid, selyemfényű felületet biztosít.

Egyaránt alkalmas egytárcsás géppel gépi és labdával kézi feldolgozásra.

Használható még hajó- és svédpadlókhöz, falburkolatokhoz és lambériákhoz is.

Alkalmazása előzetesen már olajozott – pl. AGLAIA KEMÉNYOLAJ-jal, AGLAIA PÓRUSTÖMÍTŐ-vel, vagy AGLAIA GYANTAOLAJKENCÉ-vel kezelt – felületekre, padlóra lehetséges /lásd: Felületelőkészítés c. fejezetet/.

Használati utasítás:

Az AGLAIA FOLYÉKONY VIASZ-t használat előtt alaposan rázzuk fel és egytárcsás géppel, vagy szőszmentes textil labdával rendkívül takarékosan és vékonyan hordjuk fel. Gyorsan és egyenletesen oszlassuk szét és a felhasznált mennyiséget ellenőrizzük (1 liter 20-30 m²-re elegendő).

35-40 C^o-ra melegítve (nyílt láng alkalmazása nélkül!) folyóssá válik és selymesebb felhordást tesz lehetővé. 12-24 óra száradási időt követően polirtárcsával, kefével vagy labdával a selyemfény eléréséig kíméletesen és egyenletesen polírozzuk fel.

A kivitelezés legcélszerűbb módjának megállapításához mintafelületet készítsünk, különösen ajánlott ez az első gépi feldolgozás esetén.

Műszaki jellemzők:

Az AGLAIA FOLYÉKONY VIASZ kizárólag állati és növényi eredetű viaszok éterikus olajban elosztatott keveréke.

Kíméletes polírozással lehetővé teszi, selyemfényű és lépésálló viaszfilmet biztosít, ami elektrosztatikus feltöltődésre nem érzékeny és ezért a port kevésbé vonzza.

Takarékos felhordása esetén rendkívül könnyen ápolható, nem koszoló felületet ad. A túl nagy rétegvastagságot feltétlenül kerüljük el.

A viaszolt felületet megnövekedett vízállósága ellenére ne terheljük gyakran vízzel és nedves helyiségekben lehetőleg ne alkalmazzuk.

Tisztítása és ápolása az AGLAIA ÖNFÉNYEZŐ VIASZ-szal készített felmosó-törölő vízzel lehetséges (lásd: AGLAIA ápolási utasítást).

A tisztán természetes, olajozott és viaszolt felületek kialakítása építésbiológiai, környezetvédelmi és teremtákos szempontok miatt is rendkívül ajánlatos.

A pórusaikban le nem zárt fafelületek megtartják diffúziós és szorpciós képességüket.

Fizikai-műszaki adatok:

Sűrűség: 0,84 g/cm³

Viszkozitás: nehezen folyós; 30 C^o felett könnyen folyós ill. híg folyás

Színárnyalat:

Szintelen, átlátszó

Száradás:

60 perc után megfogható, 12-24 óra múlva pedig már kíméletesen polírozható.

A frissen olajozott felületeket legkorábban 24-48 óra után viaszolhatjuk be.

Az első nedves tisztítást, az AGLAIA ÖNFÉNYEZŐ VIASZ felhasználásával, legkorábban 5 nap múlva végezhetjük.

Kiadósság:

Kb. 0,03-0,05 l/m² rétegenként.

Csomagolás:

0,25 l, 0,75 l, 3 l, és 10 l.

Tisztítás:

A készülékeket, a szerszámokat és a ruházatot az AGLAIA BALZSAM FESTÉKHÍGÍTÓ-val tisztíthatjuk.

Tárolás:

Hűvös és fagytól mentes helyen a légmentesen zárt eredeti csomagoló edényben min. 12 hónapig tárolható.

A már felbontott edényzetet légmentesen zárjuk vissza és a megmaradt anyagot a lehető leghamarabb használjuk fel.

Összetétel:

A Natúrfesték Munkabizottság (AGN) minőségi irányelveinek megfelelően a teljeskörű alapanyag bevallás az alábbi:

[1]: citrusolaj;

[2]: carnaubaviasz, sárga méhviasz.

Jelmagyarázat:

[1]az alapanyag részaránya a termékben > 10%

[2]az alapanyag részaránya a termékben 1-10%

[3] az alapanyag részaránya a termékben < 1%

Felületelőkészítés:

Általános követelmények:

Az alapnak tisztának, száraznak, szilárdnak és terhelhetőnek kell lenni.

A lombos fafélésegeknél max. 12%, a tűlevelűeknél pedig max. 15% lehet a nedvességtartalom.

A vastag viasz szennyeződéseket, valamint a zsír- és gyantamaradékokat AGLAIA BALZSAM FESTÉKHÍGÍTÓ-val alaposan mossuk le.

Tölgyfánál (csersav) és trópusi fafélésegeknél (színező és száradást késleltető anyagok), valamint a különböző műfánál célszerű próbafelületet készíteni.

Szekerények, fiókok és ruhatárolók belsejét csak az AGLAIA FAIMPREGNÁLÓ ALAPOZÓ-val kezeljük.

Előkészítési műveletek:

Olajozásra és viaszolásra gyalult és finomracsiszolt, szakszerűen lefektetett parketta és fapadló felületek, valamint parafa és nyitott pórusú, mázatlan kőcsempék alkalmasak.

Az AGLAIA FOLYÉKONY VIASZ-t kizárólag a telítettségig alapozott, olajozott felületekre alkalmazzuk és semmi esetre se használjuk kezeletlen, durva szubsztrátumokra.

Az alapozás után felálló faszálakat még viaszolás előtt finoman csiszoljuk le (kb. 240-es, vagy még finomabb csiszolópapírral).

Alapozásra az alábbi termékek jöhetnek szóba:

▶ AGLAIA KEMÉNYOLAJ:

Kopásálló, lépésbiztos keménygyantaolaj parkettára, parafára vagy nyitott pórusú kőcsempére.

▶ AGLAIA PÓRUSTÖMÍTŐ:

Jól telítő, vízálló olajalapozó, szívóképes felületekre, nemcsak a padlókhöz, hanem tömörfa bútorokhoz, polcokhoz vagy játékokhoz is.

▶ AGLAIA GYANTAOLAJKENCE:

Oldószermentes, veszteség nélkül felhordható kence, különösen a hajó- és svédpadlókhöz.

▶ AGLAIA FAIMPREGNÁLÓ ALAPOZÓ:

Csak falburkolatokhoz, ajtókhöz stb., vízzel hígítható és tökéletesen sárgulásmentes.

További információ található az „AGLAIA padlókezelés” c. alkalmazástechnikai ismertetőben.

Utókezelés és ápolás:

A jobban igénybevett padlókat időnként csiszolószivaccsal és AGLAIA BALZSAM FESTÉKHÍGÍTÓ-val alaposan tisztítsuk meg és AGLAIA FOLYÉKONY VIASZ-szal kezeljük újra.

Kerüljük a vastagabb rétegű viaszolt részek kialakulását. Nyers, lekopott, vagy megsérült fafelületeket az AGLAIA BALZSAM FESTÉKHÍGÍTÓ-val gondosan viaszmentesítsük és csiszoljuk meg, majd a szokás szerint újra olajozzuk és viaszoljuk. A legtöbb esetben részleges javítás is lehetséges.

Folyamatos ápoláshoz az AGLAIA ÖNFÉNYEZŐ VIASZ felmosóvízbe való adagolását (1 l tiszta vízhez 1 teás kanálnyi önfényező viasz) javasoljuk.

Ezzel kapcsolatos tájékoztatót találunk még az olajozott-viaszolt kőcsempére, a parafa- és parketta padlóra vonatkozó AGLAIA ápolási útmutatóban.

Kérjük figyelembevenni a frissen viaszolt padlóknál az esetleges csúszásveszélyt! Nyilvános épületeknél és lépcsőházakban adott esetben figyelmeztető táblát kell kihelyezni. A szőnyegetek rögzítőcsikkal biztosítam.

Biztonsági és környezetvédelmi/ártalmatlanítási előírások:

▶ Veszélyességi osztály: Gyúlékony (VbF A II.)!

A felhasználás során a gyújtó forrásokat ki kell zárni, dohányozni tilos és gondoskodni kell a bőséges friss levegős szellőztetésről.

A száradó növényi olajokkal átitatott tisztító rongyok öngyulladásra hajlamosak, ezért ezeket levegőtől elzárva, fémedényekben kell tárolni.

Az allergiaérzékeny személyek figyelmébe ajánljuk a teljeskörű alapanyag bevallásunkat. A gyermekektől jól elzárva tároljuk.

Annak ellenére, hogy természetes bevonóanyagokról van szó, a szennyvízbe önteni tilos. A termék maradékát csak a törvényes előírások szerint szabad ártalmatlanítani. A kiürített edények újrahasznosításáról is gondoskodni kell.

▶ Hulladékbesorolás:

A termék és a termék maradékának besorolása a következő EWC-Code: 080199 (bevonóanyag).

A gyártmányismertetőben közölt műszaki ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat jelenlegi legjobb műszaki tudásunk alapján, kötelezettség nélkül javasoljuk. Az információk csak tájékoztató jellegűek, így természetesen nem mentesíthetik a felhasználót, sem a termék alkalmazhatóságára vonatkozó vizsgálatok elvégzésétől, sem a helyi adottságoknak megfelelő alapfelület függő- részletes alkalmazási előírások kidolgozásától. A termékfejlesztés révén fellépő műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Új kiadás megjelenésével ez az alapismertető automatikusan hatályát veszti. A veszélyességi osztályba sorolásra, az ártalmatlanításra stb. vonatkozó adatok az EU-biztonsági adatlapok aktuális kiadásának felelnek meg.