

## PADLÓKEZELÉSI ALAPISMERETEK

### Parketta és fapadló, parafa- és terrakottapadló

Természetes padlókezelés AGLAIA-val



Már egy jó ideje ismét előtérbe került az olajozott és viaszolt természetes építőanyagok mint a fa, a terrakotta (máznélküli kerámia) vagy a parafa padlók alkalmazása. A természetes termékek különösen a belső lakótérben használatosak, mivel itt a kényelem, a visszafogott megjelenés és az egyszerű ápolhatóság egyaránt követelménynek számít. A természetes felületek lélegző, nyíltpórusú felületek maradnak, elektromosan nem töltődnek fel és kevésbé porosodnak. Az AGLAIA olyan natúrtermék család, ahol a felhasznált alapanyagokról teljeskörű tájékoztatást adunk, és garantáljuk a petrol- és szintetikus kémiától való függetlenséget.

Ez az alapismeretető a természetes padlókezeléshez ajánlott AGLAIA- termékeket mutatja be.

A részletesebb termékleírások a műszaki gyártmányismertetőkből találhatóak meg.

#### ► AGLAIA FAVÉDŐ KEMÉNYOLAJ – az erősebben igénybe vett belső terekben már évtizedek óta bevált

Az AGLAIA FAVÉDŐ KEMÉNYOLAJ nagy kopásállóságot biztosító, keményített fagyantákat tartalmaz. A keményolajat az alapozó olajokkal és kencékkel ellentétben két munkafolyamatban kb. 24 órai időkülönbséggel a már alapozóval kezelt felületre kell filmszerűen felvinni. Ez azt jelenti, hogy egy vékony védőréteg marad a felületen. A szintelen AGLAIA FAVÉDŐ KEMÉNYOLAJ fényes vagy selyemmatt kivitelben kapható. Az utóbbi a természetes és a tartózkodóan visszafogott optikai hatása miatt nagyon kedvelt és már kiegészítő viaszolás nélkül is, a kosztól és a nedvességtől hatásosan megvédi a padlót. A besötétedett fapadlók kivilágosítására a lazúrfehér AGLAIA FAVÉDŐ KEMÉNYOLAJ használata az ajánlott.

Egyenletes felület kialakításához a padlófajától függően különböző alapozók felvitele szükséges. Tömörfából készült parkettához vagy fapadlóhoz az AGLAIA ALAPOZÓ OLAJ, a parafa vagy terrakotta padlókhoz az AGLAIA MÉLYALAPOZÓ a legjobb választás. Alapozáskor arra kell ügyelni, hogy a padló jól és egyenletesen telítődjön az olajjal és a felesleg el legyen távolítva.

A felhasznált mennyiség a padlófajta nedvszívó tulajdonságától függ, például a parafa szívóképessége kétszer vagy háromszor magasabb, mint a tölgyfaparkettáé. Apropos tölgyfa: a természetes csersavtartalma miatt elszíneződés következhet be. Ezért érdemes a tölgyfánál, de a különböző trópusi fáknál és a gyantadús fenyőknél is a kiválasztott alapozót előbb egy mintafelületen kipróbálni.

Különösen tartós felület érhető el, ha az AGLAIA FAVÉDŐ KEMÉNYOLAJ felvitele után, befejezésül az AGLAIA FOLYÉKONY VIASZ-szal még bedörzsöljük a padlófelületet. Ez a braziliai karnaubaviaszt is tartalmazó lépés- és kopásálló keményviasz ugyanúgy, mint minden viasz, az erre szolgáló speciális rongylabdával vagy géppel leheletvékonyan és takarékosan hordandó fel. Ezt követően 12-24 óra elteltével rongylabdával, fényesítő kefével vagy polírozószivaccsal selymesfényűre polírozható a felület. Az olajozott padlók ápolására az AGLAIA ÖNFÉNYEZŐ VIASZ ajánlott. A tisztító hatású viaszemulziót a felmosóvízhez (-1 teáskanállal 1 liter tiszta vízhez) kell hozzáadni. Az AGLAIA ÖNFÉNYEZŐ VIASZ ápoló és tisztító hatásával megakadályozza az erősen igénybe vett padló időelőtti tönkremenetelét („lesóványodását”). A részletesebb útmutató az AGLAIA- olajozott és viaszolt padlók ápolási utasításában található.

#### ► AGLAIA PÓRUSTÖMÍTŐ és az AGLAIA FOLYÉKONY VIASZ – – Olajozó és viaszoló rendszer

A kevésbé igénybe vett felületek kezelési alternatívájaként szolgál az AGLAIA PÓRUSTÖMÍTŐ-vel és az AGLAIA FOLYÉKONY VIASZ-szal történő „olajozás és viaszolás”. A végső legfelső felület egy vékony viaszrétegből áll. Előnye a gazdaságosság, mivel gondos bedolgozással már egy réteg (ill. munkafolyamat) az olajból és egy réteg a viaszból elegendőnek bizonyul. Az AGLAIA PÓRUSTÖMÍTŐ különösen jó töltőképességű, szintelen olajalapnak számít a különböző porózus felületekre. Az egyszeri bő felhordás után kb. 20 perccel a be nem szívódott felesleget ecsettel gondosan el kell távolítani és éjszakára száradni kell hagyni. Másnap a kiálló fa- és parafaszálak miatt kialakuló érdes felületet le kell csiszolni (az érdességtől függően 240-320 szemcsefinomságú papír ajánlott). A matt, beszívódott részeket az AGLAIA PÓRUSTÖMÍTŐ-vel még utánolajozni, a fényesen csillogó felesleget viszont letörölni ill. mattira csiszolni szükséges.

Az AGLAIA FOLYÉKONY VIASZ felhordásának megkezdése előtt – legkorábban 1 nap, de lehetőleg 2-3 nap száradást követően - a beolajozott felületnek egyenletes, telített és selymesfényű hatást kell mutatnia. Az AGLAIA PÓRUSTÖMÍTŐ helyett az AGLAIA GYANTAOLAJKENCE is használható, de ennek az oldószermentes kencének a bedolgozása még a fentiekénél is igényesebb munkát követel.

## PARKETTA ÉS FAPADLÓ, PARAFÁ- ÉS TERRAKOTTAPADLÓ

### ► AGLAIA AQUASOL – a gyengéd kezelés

Az AGLAIA AQUASOL olyan vízzelhígítható, oldószermentes padlókezelő rendszer, amelynek alkalmazását a fokozottan érzékeny területeken ajánljuk. Az AGLAIA AQUASOL ALAPOZÓ OLAJ és az AGLAIA AQUASOL ZÁRÓ OLAJLAKK együttesen, rendszerben alkalmazva kiváló vízállóságú, jó lépés-és kopásállóságú felületet biztosít. Az AGLAIA AQUASOL KEMÉNYVIASZ-szal kiegészítve a kezelést, még nagyobb védelmet és könnyebben ápolható felületet alakíthatunk ki. Az összes AGLAIA AQUASOL termék felvitelére az AGLAIA AQUASOL lapos ecset ajánlatos. A vízzelhígítható AGLAIA AQUASOL termékeket parafa és terrakotta felületek, szálerősítésű elemek és faalapú szerkezeti anyagok kezelése előtt célszerű mintafelületen kipróbálni, mivel ezek az érzékeny termékek problémamentesen nem minden felületre használhatók fel. Például a bükkfánál és más víztől könnyen megduzzadó fafajtáknál utólagosan apró szárazrepedések is könnyen előfordulhatnak. Az alapozás után elengedhetetlenül fontos a gondosan elvégzett finom közbenső csiszolás. Kérjük vegyék figyelembe a műszaki gyártmányismertetőben szereplő további adatokat is.

Táblázatos áttekintés a gyakorlatban bevált, lakótéri padlókezelő olajozó – viaszoló rendszerekről:

Alap:	Faparketta, hajópadló, tömbfapadló			Parafa, faalapú szerkezeti anyagok(OSB), szálerősítésű elemek, terrakotta csempék*		
	Favédő keményolaj	Olaj és viasz	AQUASOL vízzel-hígítható*	Favédő keményolaj	Olaj és viasz	AQUASOL vízzel-hígítható*
<b>1. Alapozás</b>						
AGLAIA ALAPOZÓ OLAJ	■					
AGLAIA MÉLYALAPOZÓ				■		
AGLAIA PÓRUSTÖMÍTŐ		■			■	
AGLAIA GYANTAOLAJ KENCE			■			
AGLAIA AQUASOL ALAPOZÓ OLAJ			■			■
<b>2. Záróolajozás</b>						
AGLAIA FAVÉDŐ KEMÉNYOLAJ(2x)	■			■		
AGLAIA AQUASOL ZÁRÓ OLAJLAKK(2x)			■			■
<b>3. Viaszolás</b>						
AGLAIA FOLYÉKONY VIASZ	□	■		□	■	
AGLAIA AQUASOL KEMÉNYVIASZ			■	□		□
AGLAIA ÖNFÉNYEZŐ VIASZ	Folyamatos ápoláshoz a felmosóvízhez adagoljuk					

- = műszakilag szükséges
- = ajánlatos, nem feltétlenül szükséges

\*A vízzelhígítható rendszereknél előzetesen mintafelület készítése célszerű.

Az alkalmazási útmutatóban közölt műszaki ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat jelenlegi legjobb műszaki tudásunk alapján javasoljuk. Az információk csak tájékoztató jellegűek, így természetesen nem mentesíthetik a felhasználót, sem a termék alkalmazhatóságára vonatkozó vizsgálatok elvégzésétől, sem a helyi adottságoknak megfelelő – alapfelület függő – részletes alkalmazási előírások kidolgozásától. A termékfejlesztés révén bekövetkező műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Új kiadás megjelentetésével ez az alapismertető automatikusan hatályát veszti