

## FAKEZELÉSI ALAPISMERETEK TERMÉSZETES BELSŐTÉRI FAÁPOLÁS AGLAIA TERMÉKEKKEL



A lakótérben fát alkalmazni mindig vonzó, otthonos és egészséges megoldásnak számít, feltéve ha a fát természetesen kezelték. A természetes megoldásnál egyáltalán szóba sem jöhetnek olyan „kemény” famérgyek, mint a PCP, a Lindan, vagy a formaldehid, mivel a megbízható, természetes favédőanyagokból ezek már eleve ki vannak zárva. Az AGLAIA termékekkel történő fakezelés, a fa természetének teljesen megfelelő, olyan nyílt pórusú fanemesítési eljárást jelent, ami nemcsak a mérgezőanyagoktól, hanem a műgyantáktól is mentes eljárásnak számít. Ezt bizonyítja a teljeskörű alapanyag bevallásunk és a széntizsuta természetes alapanyagbázisunk is.

A fa kezelését különböző módon végezhetjük el, egyik megoldás például a színezett falazúrokkal történő lazúrozás, amikor a faanyag erezete látható marad. A másik megoldás a festés a különböző fedő hatású olajfestékekkel. A belső térben ezenkívül lakkozás, olajozás és viaszolás is lehetséges. A következő oldalon látható táblázat összeállítást tartalmaz a gyakorlatban bevált AGLAIA fakezelő rendszerekről. Lényegében szinte minden alkalmazási területre a vízzelhígítható AGLAIA AQUASOL termékink is rendelkezésre állnak. Ezek a termékek és a velük való munka az egyik legkíméletesebb alternatívának számítanak.

Az olajozásnál és a viaszolásnál a fa természetes karaktere, érzékelhetőség, teremklíma és építésbiológiai értelemben is csodálatos módon megmarad. Alkalmazási korlátozás csak ott van, ahol a fa felületének különösen nagy karc- és vízállósággal kell rendelkeznie. A konyha és fürdőszoba bútoroknál, a munkalapoknál és a parkettáknál a természetes alapú záró olajlakkozás az ajánlott. A következő összeállítás azt mutatja, hogy a különböző épületrészekre milyen AGLAIA termékeket ajánlunk zárólakkozás, lazúrozás és viaszolás céljára:

### ► TARTÓ FASZERKEZETEK

A különböző tartó faszerkezeteknél, mint pl. a tetőszerkezetek vagy teherhordó gerendák szükség van a rovarok és gombák ellen a DIN 68800 előírás szerinti kémiai favédelemre is. Az AGLAIA BÓROS IMPREGNÁLÓSZER megfelel az építési hatóságok előírásainak (-kérésre megküldjük a vizsgálati tanúsítványt-) ugyanakkor az egészségre teljesen ártalmatlan, mivel a bórók nem mérgezőek és a lakás/terem levegőjébe nem párolognak ki. A látható gerendákat színes lazúrral vagy fedőhatású festékekkel tovább kezelhetjük (lásd a hátoldalon lévő táblázatot).

### ► FABURKOLATOK ÉS FAMENNYEZETEK / LAMBÉRIÁK

A lambériák és a díszes faburkolatok színes lazúrokkal vagy akár átlátszó olajokkal és viaszokkal is kezelhetők. Nagy méretű felületekre előnyösebb a vízzelhígítható és nyíltpórusú rendszerek használata mint például az AGLAIA FAIMPREGNÁLÓ ALAPOZÓ és utána a szintelen, vagy színes AGLAIA AQUASOL FALAZÚR. A viaszok rongylabdával történő felhordására csak finomra csiszolt, gyalult fafelületek felelnek meg. A fűrészelt minőségű faburkolatokhoz a szintelen, vagy színes AGLAIA AQUASOL FALAZÚR ajánlott.

### ► TÖMBFA BÚTOROK ÉS AJTÓK

A masszív tömbfabútorok és az ajtók dekoratív, kopásálló és strapaálló felületet igényelnek. Az AGLAIA KÖZBENSŐ FESTÉK és utána fedőréteggént az AGLAIA BELSŐ FESTÉK fényes vagy selyemmatt felületet biztosít fehér vagy színes változatban egyaránt. A jó végeredmény csak a gondos rétegfelépítés eredménye lehet pl. az alapozást és csiszolást követően 1-2 réteg közbenső és fedő festéket kell még felhordani.

Lazúros kezelésekhez a legjobb választásnak számít valamelyik színes AGLAIA FALAZÚR. Az erősebben igénybevett felületeket befejezésül az átlátszó AGLAIA ZÁRÓ OLAJLAKK felhordásával védhetjük. A konyha - és fürdőszoba bútorokra AGLAIA AQUASOL ZÁRÓ OLAJLAKK-ot ajánlunk.

Hogy melyik alapozás a legmegfelelőbb az függ a bevonatrendszerrel, a fa fajtájától és a várható igénybevételtől is. A vízzelhígítható AGLAIA FAIMPREGNÁLÓ ALAPOZÓ különösen a nagyon világos átlátszóan kezelt fákra alkalmas, amikor a színintenzitásnak a mélyítése már nem kívánatos. A szekrényeknél a belső oldalakra is alkalmas, mivel száradás után teljesen szagtalan.

Ezzel ellentétben a lenolaj tartalmú AGLAIA ALAPOZÓ OLAJ és az AGLAIA AQUASOL ALAPOZÓ OLAJ mélyen beszívódóak és víztaszító hatásúak, használatukkal kedvező színintenzitás érhető el a világos vagy kontrasztokban bővelkedő erezetű fáknál. A tölgynél, a trópusi fafajtáknál és a különböző faszerkezeti anyagoknál az esetleges elszíneződés vagy az elhúzódó száradás megakadályozása érdekében, előzetes próbakezelés ajánlott.

# TERMÉSZETES BELSŐTÉRI FAÁPOLÁS AGLAIA TERMÉKEKKEL

## ► KONYHAI MUNKALAPOK

A konyhai munkalapok erősen ki vannak téve a víz, a zsír, az ecet és más háztartási anyagok hatásának, valamint a karcolásnak és a kopásnak is. Ahhoz, hogy az olajozott és viaszolt fafelületnek megfelelő szépségű felületet érjünk el, a naponta használt asztalokra vagy konyhai munkalapokra az AGLAIA ZÁRÓ OLAJLAKK vagy a AGLAIA AQUASOL ZÁRÓ OLAJLAKK kétszeres felhordása javasolt. Nedvszívó fákat először az AGLAIA ALAPOZÓ OLAJ-jal vagy az AGLAIA AQUASOL ALAPOZÓ OLAJ-jal jól itassuk át.

## ► Parketták és Hajópadlók

A lakótéri parkettákat és hajópadlókat tartósan az AGLAIA FAVÉDŐ KEMÉNYOLAJ-jal ápolhatjuk tetszés szerint fényes vagy selyemmatt változatban. A vízzelhígítható alternatíva, az AGLAIA AQUASOL ZÁRÓ OLAJLAKK a különösen érzékeny területekre ajánlott. Részletes tájékoztató a parafa és terrakottapadlók kezeléséről a padlókezelési alapismeretekben található.

A következő táblázatban a gyakorlatban bevált természetes belsőtéri AGLAIA – fakezelő/faápoló rendszereket foglaltuk össze: Kiindulva az építési szerkezeti elemtől a kívánt kezelő rendszerig (fedőfesték/ lazúr/ olaj&viasz) gyorsan kiválasztható a megfelelő rétegfelépítés. Részletesebb termék információ a műszaki gyártmányismertetőinkben található.

Alkalmazási terület:	Tartógerendák/ tetőszerkezetek	Faburkolatok fal / mennyezet		Masszív tömörfabútorok polc, ajtó, játék			Munkalapok	Parketta, hajópadló	
		Lazúr	Olaj& Viasz	Festék	Lazúr vagy Záró olaj- lakk	Olaj& Viasz		Záró olajlakk	Kemény olaj/ Záró olajlakk
<b>1. Alapozás</b>									
AGLAIA BÓROS IMPREGNÁLÓSZER	■								
AGLAIA FAIMPREGNÁLÓ ALAPOZÓ	□	●	●	●	●	●	●		
AGLAIA ALAPOZÓ OLAJ				●	●		●	■	
AGLAIA KÖZBENSŐ FESTÉK				■					
AGLAIA AQUASOL ALAPOZÓ OLAJ		●	●			■	●	■	■
AGLAIA PÓRUSTÖMÍTŐ						●			■
AGLAIA GYANTAOLAJKENCE							●		■
<b>2. Zárókezelés</b>									
AGLAIA FALAZÚR	▲				▲				
AGLAIA AQUASOL FALAZÚR	▲	■			▲				
AGLAIA BELSŐ FESTÉK	▲			■					
AGLAIA ZÁRÓ OLAJLAKK					▲		■		
AGLAIA AQUASOL ZÁRÓ OLAJLAKK	▲				▲		■	■	
AGLAIA FAVÉDŐ KEMÉNYOLAJ								■	
AGLAIA FOLYÉKONY VIASZ						▲		□	■
AGLAIA BÚTORVIASZ						▲			
AGLAIA AQUASOL KEMÉNYVIASZ	▲		■			□	■	□	■

- = műszakilag szükséges
- = alternatív alkalmazási lehetőség az alapozásnál
- ▲ = alternatív alkalmazási lehetőség a záró/ befejező kezelésnél ( mindig egy ▲-et vagy egy ●-t kell kiválasztani )
- = ajánlatos kiegészítés

Az alkalmazási útmutatóban közölt műszaki ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat jelenlegi legjobb műszaki tudásunk alapján javasoljuk. Az információk csak tájékoztató jellegűek, így természetesen nem mentesíthetik a felhasználót, sem a termék alkalmazhatóságára vonatkozó vizsgálatok elvégzésétől, sem a helyi adottságoknak megfelelő – alapfelület függő – részletes alkalmazási előírások kidolgozásától. A termékfejlesztés révén bekövetkező műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Új kiadás megjelentetésével ez az alapismeretető automatikusan hatályát veszíti.